


Rohmagnete aus Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)

Hufeisenmagnet aus AlNiCo, zylindrische Form, mit Zylinderbohrung



Artikelnummer	Qualität	D mm	d mm	H mm	h mm	w	W mm	Oberfläche	Haftkraft* N	Gewicht g	Temperatur °C
RM012ACSo88r-00	ANC5	13	4,5	9,7	5	7	4,5	rot	7	9	180
RM012ACSo88rh00	ANC5	13	4,5	9,7	5	7	4,5	roh	7	9	450
RM019ACSo88r-00	ANC5	19.1	4,8	12,7	6,5	8,7	5,6	rot	18	25	180
RM019ACSo88rh00	ANC5	19.1	4,8	12,7	6,5	8,7	5,6	roh	18	25	450
RM025ACSo88r-00	ANC5	25.4	4,5	20	8	8,5	5,6	rot	40	72	180
RM025ACSo88rh00	ANC5	25.4	4,5	20	8	8,5	5,6	roh	40	72	450
RM031ACSo88r-00	ANC5	31.8	7,5	25,4	12,7	12,7	8	rot	66	132	180
RM031ACSo88rh00	ANC5	31.8	7,5	25,4	12,7	12,7	8	roh	66	132	450

PRODUKTHINWEIS:

Zur Herstellung von AlNiCo Magneten sind oft Gussformen notwendig. Daher ist nicht jede gewünschte Abmessung möglich. Einfache Formen und Kleinmengen können ggf. aus Blöcken oder Stangen geschnitten werden. Ist die Oberfläche lackiert, entspricht die maximale Einsatztemperatur der Temperaturbeständigkeit des Lacks.

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle Lösungen an:

- » kundenspezifische Abmessungen
- » kundenspezifische Formen
- » weitere Qualitäten
- » andere Farben

* Die Kräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kräfte teilweise enorm. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.